

WhaleSpray

Technisches

WS 1547 S

Familie: 1
Produktcode: 1547S00



Erstellungsdatum:
14.09.2016
Datum der Überprüfung:

BESCHREIBUNG

Zink 99,99 %.

Unser Schutzspray aus reinem Zink vereint Korrosionsschutz mit einem Glanz-Finish. **WS 1547 S** ist eine Kombination aus Zinkpulver und sehr schnell trocknendem Acrylharz, die eine schützende, flexible und glänzende Oberfläche schafft.

MERKMALE

- Sehr schnell trocknend.
- Hohe Beständigkeit gegen eisenhaltige Metalle, Korrosion und Rost.
- Galvanische Eigenschaften gewährleisten einen kathodischen Schutz (die Beschichtung wird zur Anode).
- Einzigartige Kombination aus Flexibilität und Härte.
- Beständigkeit gegen Oxidation und Abwalgung, langlebiger Hochglanz.
- Gute Haftung auf metallischen Oberflächen.
- Kombiniert eine galvanische Oberfläche mit der Einfachheit einer Sprühanwendung.
- Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.
- Hohe Deckkraft.
- Reinheit des Zinks im getrockneten Film 99,99 %.
- Zinkgehalt im getrockneten Film > 69 %.

ANWENDUNG

- Metallkonstruktionen aller Art, die eine Beschichtung aus reinem Zink erfordern.
- Haus- und Gartengeräte und Landmaschinen.
- Baumaschinen.
- Galvanisierter Stahl.
- Halterungen.
- Schweißverbindungen.
- Rohre und Befestigungen.
- Küsten- und nautische Anlagen.
- Kunststoffoberflächen.



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com

P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:



Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
Company certified ISO 9001-ISO 14001

WhaleSpray

Technisches

WS 1547 S

Familie: 1
Produktcode: 1547S00



Erstellungsdatum:
14.09.2016
Datum der Überprüfung:

Anwendungshinweise

- Schütteln Sie die Sprühdose mindestens eine Minute lang, nachdem sich die Kugel gelöst hat.
- Wenden Sie das Produkt für optimale Ergebnisse auf einer sauberen, trockenen und fettfreien Oberfläche an. Entfernen Sie Rost und Kesselstein mit einer Metallbürste. Tragen Sie das Produkt in dünnen und gleichmäßigen Schichten auf. Mit zwei dünnen Schichten erhalten Sie ein besseres Ergebnis als mit einer dicken. Weitere Schichten können Sie nach 10 Minuten auftragen.
- Reinigen Sie nach der Anwendung das Ventil, indem Sie mit der Kartusche sprühen, bis nur noch Gas herauskommt. Entfernen Sie bei einer Verstopfung die Düse und reinigen Sie die Öffnung mit einem feinen Draht.
- Verwenden Sie das Produkt nicht auf netzgekoppelten Anlagen und nur in gut belüfteten Bereichen.
- Anwendungsbedingungen: Mindestumgebungstemperatur 8 °C, Oberflächentemperatur 5 - 40 °C, Maximale Luftfeuchte 85 %.

TECHNISCHE DATEN UND ZERTIFIKATE

Erscheinungsbild		Glänzende Oberfläche
Harztyp		Thermoplastisches Acryl
Pigmenttyp		Zink (99,99 % rein)
Spezifisches Gewicht (bei 20 °C)		0,694 g/cm ³
Flammpunkt (Lösungsmittel)		-4 °C
Trocknung: Berührungstrocken () Vollständig (ASTM-1640 ISO 1517)	ASTM-1640 ISO 1517	10 Min. 30 Min.
Stärke der getrockneten Schicht		25 Mikrometer
Haftkraft	ASTM D-3359 ISO 2409	3B
Salziger Nebel		300 h
Theoretische Leistung		2 m ² beim Sprühen
Verdünner		Butylacetat
Neuauftrag		Nach 10 Minuten
Hitzebeständigkeit der Schicht		-300 - 350 °C

FORMAT:
Spray



WhaleSpray
Spray everything

www.whalespray.com
P.I. Ametlla Park · c/ Aiguafreda, 24
08480 L'Ametlla del Vallès · Barcelona
Tel. 900 15 20 40

Síguenos en:

Empresa Certificada ISO 9001-ISO 14001
Company certified ISO 9001-ISO 14001